

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

6.00 GÉOCOMPOSITES PAVIDRAIN 2F20 L PL

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch


PAVIDRAIN 2F20 L PL

GÉOCOMPOSITE DRAINANT AVEC MEMBRANE (PAVI 2F20 L PL)

Le **PAVIDRAIN** est constitué d'une structure tridimensionnelle, 100% polypropylène, assemblée sur les deux côtés à deux géotextiles non tissés, 100% polypropylène et d'une membrane étanche en PE.



Fonctions



Séparation



Filtration



Protection



Drainage



Étanchéité

Le géocomposite **PAVIDRAIN** 2F20 L PL remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection de systèmes imperméables.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaire
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité



Le géocomposite **PAVIDRAIN** 2F20 L PL est particulièrement indiqué dans les ouvrages enterrés. Il peut aussi être utilisé comme coffrage perdu afin de permettre de bétonner directement contre le produit côté membrane et drainer côté géotextile.

Typologies

Le produit existe en 1 typologie en fonction de son épaisseur et de sa capacité drainante, soit:

- PAVIDRAIN 2F20 L PL



PAVIDRAIN 2F20L PL200

PRODUCTION STANDARD



FICHE TECHNIQUE STANDARD: 00120

DESCRIPTION: Géocomposite drainant (GCO) couplée à un géotextile nontissé filtrant (GTX-N) et à un film imperméable (PL)

COMPOSITION: Polypropylène (GMA, GTX-N)

CARACTERISTIQUES DU GEOCOMPOSITE

		VNAP	NORME
Masse surfacique	g/m ²	980	EN ISO 9864
Épaisseur sous 2 kPa	mm	20,00	EN ISO 9863
Résistance à la traction SP	kN/m	20,0	EN ISO 10319
Résistance à la traction ST	kN/m	20,0	EN ISO 10319
Allongement max SP	%	50	EN ISO 10319
Allongement max ST	%	50	EN ISO 10319

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Capacité de débit SP (contact M/P)

q=20 kPa	i=1	l/s·m	3,30	EN ISO 12958
	i=0,1	l/s·m	0,85	EN ISO 12958
	i=0,04	l/s·m	0,50	EN ISO 12958
q=50 kPa	i=1	l/s·m	1,00	EN ISO 12958
	i=0,1	l/s·m	0,22	EN ISO 12958
	i=0,04	l/s·m	0,15	EN ISO 12958
q=100 kPa	i=1	l/s·m	0,25	EN ISO 12958
	i=0,1	l/s·m	0,05	EN ISO 12958
	i=0,04	l/s·m	0,03	EN ISO 12958

CARACTERISTIQUES DU GEOTEXTILE

Masse surfacique	g/m ²	100	EN ISO 9864
Ouverture de filtration O ₉₀	µm	90	EN ISO 12956
Perméabilité ViH50	l/s·m ²	100	EN ISO 11058

CARACTERISTIQUES DU FILM IMPERMEABLE

Masse surfacique	g/m ²	180	EN ISO 9864
Épaisseur sous 2 kPa	µm	200	EN ISO 9863

DURABILITÉ

Conserver le produit dans son emballage jusqu' à l'application

Couvrir dans 1 mois après l'installation

Durabilité minimum de 100 années dans les sols avec 4<pH<9 et T<25°C

NOTES

Les valeurs indiquées sont nominales et obtenues à travers l'élaboration statistique des essais effectués en laboratoire sur le produit

Le niveau de confiance des résultats obtenus s'approche à 95% en considération des tolérances déclarées selon la norme CE
Chaque valeur fournie est garantie par le Contrôle Qualité de la VIGANO' PAVITEX S.p.A., société certifiée selon UNI EN ISO 9001

La société se réserve le droit de modifier les données indiquées à tout moment et sans préavis

Pour des lots spécifiques de production, nous pouvons garantir des valeurs supérieures à celles indiquées dans cette fiche

Tolérance sur la dimension des rouleaux: largeur ± 5%, longueur ± 5%



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

Vigano Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com

Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié ISO 9001





GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl


Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch